

J. VAN OMMEREN & ZN. B.V.

HOUT & BOUWMATERIALEN

Radiata Pine CP/C



achterkant C



voorkant CP

Chileens Radiata Pine multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. Tijdens het groeiproces worden de bomen regelmatig gesnoeid waardoor takaangroei beperkt blijft. Dit levert relatief veel kwastvrije en foutvrije fineren op. Radiata Pine wordt daardoor tot de mooiste constructie platen gerekend. Dankzij de gunstige sterkte eigenschappen in combinatie met het lage soortelijk gewicht is Radiata Pine multiplex geschikt voor talloze constructieve toepassingen. De Cp/C kwaliteit kent enkele natuurlijke gebreken in het oppervlak, die tijdens het productieproces worden gerepareerd met houten inlegstukken en synthetische vuller.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm
CE Markering	CE2+
Dikte	9-12-15-18-21mm, SQE, TG2, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 540 kg/m ³
Houtsoort	Radiata Pine
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	Cp/C, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieucertificering	Dit product kan in FSC of PEFC geleverd worden.
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Beschut buiten zoals vloeren, wanden, daken, afscheidingen en verpakkingen.
Verlijming	WBP fenolverlijming overeenkomstig EN 314-2, klasse 3